


Plieno lynas ROPETEX S33

Produkto informacija



ROPETEX



Plieno lynas **ROPETEX S33** yra su plieninių gijų šerdimi (WSC), kuri lunui suteikia tvirtumą ir pagrįstą pusiausvyrą tarp lankstumo ir atsparumo dilimui. ROPETEX S33 gali būti naudojamas tiems atvejams, kai lynas eina per blokus ir skriemulius. Taip pat mažo aukščio kranams, kai nereikia rotacijai atsparaus lino. Konstrukcija turi atspari gniuždymui, kai lynas susukama ant būgno.

Panaudojimas:

- garažo vartai
- pramoninės durys
- kėlimo įranginiai
- stropai
- gervių lynas
- atotampoms

[... Read more](#)

Bendro naudojimo




Traukimo gervė



Atotampoms



Tiltinis kranas



Žemės ūkis



Stropų gamybai



Lyno konstrukcija: 6x19M-WSC

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C, dirbant tarp 100°C ir 200°C MBF mažėja 10%

Standartas: EN 12385-4, AS 3569

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,53

RCN: 04

Plieno lynas ROPETEX S33

Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm ²)	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
101100304270060	3	1 960	Cinkuotas	sZ	6,39	3,76	Sausas	3,43
101100404270060	4	1 960	Cinkuotas	sZ	11,4	6,69	Sausas	6,1
101100504270060	5	1 960	Cinkuotas	sZ	17,7	10,5	Sausas	9,53
101100604270060	6	1 960	Cinkuotas	sZ	25,5	15	Sausas	13,7
101100704270060	7	1 960	Cinkuotas	sZ	34,8	20,5	Sausas	18,7
101100804270060	8	1 960	Cinkuotas	sZ	45,4	26,8	Sausas	24,4
101100904270060	9	1 960	Cinkuotas	sZ	57,5	33,9	Sausas	30,9
101101004270060	10	1 960	Cinkuotas	sZ	71	41,8	Sausas	38,1
101101104270060	11	1 960	Cinkuotas	sZ	85,9	50,6	Sausas	46,1
101101204270060	12	1 960	Cinkuotas	sZ	102	60,2	Sausas	54,9
101101304270060	13	1 960	Cinkuotas	sZ	120	70,6	Sausas	64,4